

(11)Publication number:

10-259206

(43)Date of publication of application: 29.09.1998

(51)Int.CI.

C08F 4/52 C08F 4/60 C08F210/02 C08F212/08

(21)Application number: 09-067611

(71)Applicant: RIKAGAKU KENKYUSHO

(22)Date of filing:

21.03.1997

(72)Inventor: KOU SHIYOUMIN

WAKATSUKI YASUO

(54) SAMARIUM COMPLEX

(57)Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a new material useful as a polymerization catalyst for ethylene and styrene and further utilized as a manufacturing raw material for another specific useful samarium complex. SOLUTION: This new material is a compound of the formula [Cp*Sm(OAr)]2 (Cp* is pentamethylcyclopentadienyl ligand; ArO is an aryloxide ligand). The aryloxide ligand is exemplified by 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxide ligand, 2,6-di-tert-butylphenoxide ligand. For example, the new material is [Cp*Sm(O-2,6-di-tert-Bu-C6H3)]2. The compound of the formula [Cp*Sm(OAr)]2 is obtained by reacting a samarium complex of the formula (Cp*)2Sm(THF)2 (THF is tetrahydrofuran ligand) with a hydroxyaryl compound (e.g. 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol).

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.03.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3552079

[Date of registration]

14.05.2004

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP) (12)公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開平10-259206

(43)公開日 平成10年(1998)9月29日

CO8F 4/52 4/60	CO8F 4/52
4/60	4/50
	4/60
210/02 212/08	210/02
	212/08
	審査 請求 請求項の数4 OL (全4頁)
(21)出顧番号 特顯平9-67611	(71) 出願人 00006792
	理化学研究所
(22)出顧日 平成9年(1997)3月21日	埼玉県和光市広 沢 2 番 1 号
	(72) 発明者 侯 召民
	埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所
	内
	(72)発明者 若槻 康雄
	埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所
	内
	(74)代理人 弁理士 塩澤 荞夫 (外2名)

(54)【発明の名称】サマリウム錯体

(57)【要約】

重合反応などの種々の有機合成反応や二価サマリウム錯 体の製造のために有用な新規二価サマリウム錯体を提供 する.

【解決手段】 式: [Cp' Sm(OAr)]: (式中、Cp' はペ ンタメチルシクロペンタジエニル配位子を示し、Ar0 は 2,6-ジ-tert-ブチル-4- メチルフェノキシド配位子など のアリールオキシド配位子を示す)で表され、例えばス チレン及びエチレンの共重合に有用なサマリウム錯体。

2

【特許請求の範囲】

【 節求項 1 】 式: [Cp' Sm(OAr)], (式中、Cp' はペンタメチルシクロペンタジエニル配位子を示し、Ar0 はアリールオキシド配位子を示す)で表されるサマリウム錯体。

【請求項3】 スチレン及びエチレンの共重合用触媒である簡求項1又は2に記載のサマリム錯体。

【請求項4】 請求項1又は2に記載のサマリウム錯体の存在下でスチレン及びエチレンの共重合を行う方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の風する技術分野】本発明は、新規な二価サマリウム錯体及びその用途に関するものである。

[0002]

【従来の技術】二価ランタノイドである二価サマリウム (Sm)の錯体については、従来、Cp' (ペンタメチルシク ロペンタジエニルアニオン)や 1 など同一の配位子を 複数個有する錯体を中心に研究が進められてきた。最 近、新規な配位子を有するランタノイド錯体として、ピ スアリールオキシドアニオン(ArO^ˆ) を配位子とするニ 価ランタノイド錯体(ArO), Ln (LnはSm又はYbを示し、Ar 0 は2,6-ジ-tert-プチル-4- メチルフェノキシドアニオ ンを示す)についての特徴ある反応性が報告され、アリ ールオキシド配位子がランタノイド錯体に対して有用な 配位子であることが明らかにされた(Hou, Z., et al., J. Am. Chem. Soc., 117, pp.4421-4422, 1995; Yoshim ura, T., et al., Organometallics, 14, pp. 4858-486 4, 1995; Hou, Z., et al., J. Am. Chem. Soc., 116, p p. 11169-11170、1994)。しかしながら、異なる配位子を 有するサマリウム錯体は配位子の再配列などによって合 成が困難であり、ほとんど研究されていない。

【0003】例えば、二価サマリウムアミド錯体 Sm [N (Si Me;),], (THF); (Mc: メチル基; THF:テトラヒドロフラン配位子)を二当量の2.6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノールなどのヒドロキシアリール化合物と反応させると、対応する二価サマリウムアリールオキシド錯体 (Ar 400); Sm (THF); が得られること、並びに、この錯体を1,と反応させるとアリールオキシド配位子を有する三価のサマリウム・ヨウ化物: (Ar 0), Sm (THF); I が得られることが知られている(日本化学会平成7年春季年会、演題番号3H5/43、京都市)。

 を繰り返し単位とするポリメリック錯体であることを示す)で表される二個のサマリウム錯体が提案されている(日本化学会第70春季年会、演題番号 2B114、1996年3月29日; 希土類 No. 28、日本希土類学会発行、1996年5月16日)。

[0005]

【発明が解決しようとする課題及び課題を解決するため の手段】本発明は、例えば、重合反応などの種々の有機 合成反応や、上記の二価サマリウム錯体の製造のための 原料物質として有用な二価サマリウム錯体を提供するこ とを課題としている。本発明者らは上記の課題を解決す べく鋭意努力した結果、(Cp'),Sm(THF),(式中、Cp' はペンタメチルシクロペンタジエニル配位子を示し、TH F はテトラヒドロフラン配位子を示す) で表されるサマ リウム 錯体 を 2.6-ジ-tert-ブチル-4- メチルフェノール などと反応させることにより、 [Cp'Sm(OAr)], で表さ れる新規な二価サマリウム鉛体が得られることを見いだ した (ArOはアリールオキシド配位子を示す)。また、 本発明者らは、この新規サマリウム錯体がエチレン及び スチレンの重合用触媒として有用であり、Cp'Sm(OAr) (HMPA):や [Cp' Sm(OAr) Cp' K(THF):]。などの有用な サマリウム錯体の製造原料としても利用できることを見 いだした。本発明はこれらの知見を基にして完成された ものである。

【0006】すなわち本発明は、式: [Cp' Sm(OAr)], (式中、Cp^{*} はペンタメチルシクロペンタジエニル配位 子を示し、ArO はアリールオキシド配位子を示す)で表 されるサマリウム錯体を提供するものである。この発明 の好ましい態様によれば、アリールオキシド配位子が2. 6-ジ-tert-プチル-4- メチルフェノキシド配位子、2,6-ジ-tert-ブチルフェノキシド配位子、又は2,4,6-トリ-1 ert-プチルフェノキシド配位子である上記錯体が提供さ れる。また、本発明の別の態様によれば、 (Cp'):Sm(T HF), (式中、Cp' はペンタメチルシクロペンタジエニル 配位子を示し、THF はテトラヒドロフラン配位子を示 す)で表されるサマリウム錯体をヒドロキシアリール化 合物と反応させる工程を含む、上記サマリウム錯体の製 造方法;スチレン及びエチレンの共重合用触媒である上 記サマリウム錯体:並びに、上記サマリウム錯体の存在 下でスチレン及びエチレンの共瓜合を行う方法が提供さ れる。

[0007]

【発明の実施の形態】 本発明のサマリウム 錯体は下配の式: [Cp Sm(OAr)], で表されることを特徴としている。式中、Cp はペンタメチルシクロペンタジエニル配位子を示し、ArO はアリールオキシド配位子を示す。アリールオキシド配位子としては、好ましくは 置換フェノキシドアニオンを用いることができ、 置換フェノキシドアニオンとしては、例えば、ベンゼン製上に 1 個又は 2 個以上、好ましくは 2 個又は 3 個のアルキル 基が 置換し

たものを用いることができる。ペンゼン環上に2個又は 3個のアルキル基を有する場合、これらのアルキル基は 同一でも異なっていてもよく、これらのアルキル基のう ちの2個がそれぞれベンゼン環上の2-位及び6-位(フェ ノキシドのペンゼン環においてオキシド基が置換した炭 素原子を1-位とする) に 置換して、2.6-ジアルキル 置換 フェノキシドアニオンを形成していることが好ましい。 3個のアルキル基を有する場合には、ベンゼン環上の2-位、4-位、及び6-位に置換していることが好ましい。

【0008】ベンゼン環上の2-位、6-位に置換するアル

キル基としては、錯体の安定性などの観点から、イソプ ロピル基、tert- プチル基、ネオペンチル基などの立体 的に嵩高いC1-C. アルキル基を用いることが好適であ る。例えば、2,6-ジ-tert-ブチルフェノキシドアニオ ン、2.6-ジイソプロピルフェノキシドアニオン、2.6-ジ ネオペンチルフェノキシドアニオン、2-tert- ブチル-6 - イソプロピルフェノキシドアニオン、2-tert- プチル ・-6- ネオペンチルフェノキシドアニオン、又は2-イソプ ロピル-6- ネオペンチルフェノキシドアニオンなどを用 いることができる。これらのうち、2.6-ジ-tert-ブチル フェノキシドアニオンを特に好適に用いることができ

【0009】また、これらの2.6-ジアルキル置換フェノ キシドアニオンのベンゼン環がさらに1個又は2個以 上、好ましくは1個のアルキル基を有する場合、そのよ うなアルキル基としてはC、-C、アルキル基が好適であ り、該アルキル基の置換位置としては4-位が好適であ る。例えば、2.6-ジアルキル 位換フェノキシドアニオン のペンゼン環の4-位にメチル基、エチル基、イソプロピ ル基、tert- ブチル基などのCi-C。アルキル基が導入さ れたフェノキシドアニオンを配位子として有する錯体 は、溶解性などの観点から好ましい。より具体的には、 配位子として2,6-ジ-tert-ブチル-4- メチルフェノキシ ドアニオン又は2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノキシドア ニオンを有する錯体は本発明の方法に特に好適に使用で

【0010】本発明の錯体は、公知の二価サマリウム錯 体 (Cp'), Sm(THF): (式中、Cp'及びTHF は上記のとお りである) を当量のヒドロキシアリール化合物 (ArOH) と反応させることにより収率よく製造することができ る。原料として用いる (Cp), Sm(THF), は、例えば、公 知の方法 (例えば、Evans, W.J., et al., J. Am. Che m. Soc., 107, 941, 1985などに記載の方法) に従って 容易に入手することができる。 m[N(SiMe,),],(THF)

ı (SiMe,:トリメチルシリル基) に二当量のヒドロキシ アリール化合物を反応させることにより容易に製造する ことができる。ヒドロキシアリール化合物としては、所 望のアリールオキシド配位子に対応する化合物を用いれ ばよく、例えば、2,6-ジ-lcrl-ブチル-4- メチルフェノ キシドアニオンを配位子として導入する場合には、ヒド 50 -0.27 (s. 4H. C.H.), -3.88 (s. 18H. para-tBu). -5.

ロキシアリール化合物として2.6-ジ-lert-ブチル-4- メ チルフェノールを用いればよい。

【0011】本発明の錯体は各種の有機反応の触媒、例 えば、エチレンとスチレンの共重合のための触媒として 用いることができるほか、アリールオキシド配位子を有 する他の有用な二価サマリウム錯体の製造用原料として 用いることもできる。例えば、本発明の錯体をCp'K

(ペンタメチルシクロペンタジエニドカリウム) と反応 させることにより [Cp'Sm(OAr) Cp'K(THF):]。で表さ 10 れるサマリウム鉛体を製造することができ、HMPA(ヘキ サメチルホスホルアミド)と反応させることによりCp・ Sm(OAr)(HMPA),で表されるサマリウム錯体を製造するこ とができる。

[0012]

【実施例】以下、本発明を実施例によりさらに具体的に 説明するが、本発明の範囲はこれらの実施例に限定され ることはない。

例 1 : [Cp' Sm(OAr)]: (Ar=2,6-di-tert-Bu-C,H;) (1 a) の 製 造

(Cp'), Sm(THF): (1.13 g, 2 mmol) の紫色トルエン溶 液 (5 ml) に ArOH (0.41 g, 2 mmol)のトルエン溶液 (5 ml) を加えた。得られた緑色混合液を室温で3時間 攪拌した。溶媒を留去して緑色の結晶生成物を得、トル エンで洗浄して la (1.88 g, 1.92 mmol, 収率 96%) を 得た。 (Cp'), Sm(THF), 及び1当量の (ArO), Sm(THF), をトルエン中で混合することにより、同様に la が 97% の単離収率で得られた。m.p. 262.5-263.0℃

'H NMR (C.D., 22℃) δ 33.69 (s, 36 H, tBu), -0.01 (br s, 2 H, para-C₆H₈), -0.17 (brs, 4H, meta-C (H₁), -5.31 (s. 30H, C₅Me₅)

Anal. Calcd for C. H. 20: Sm:: C, 58.72%; H, 7.39%, Found: C, 58.40%; H, 7.32%

[0013] 例2: [Cp Sm(OAr)], (Ar=4-Me-2,6-ditert-Bu-C.H.) (1b)の製造

例1と同様にして錯体(1b)を95%の収率で得た。m.p. 2 81-28290

'H NMR (C.D., 22℃) δ 34.30 (s, 36H, 1Bu), -0.70 (s, 4 H, C_4 H₂), -4.28(s, 6H, Mc), -5.13 (s, 30H, C Mes)

40 Anal. Calcd for Cs. Hr. O. Sm.: C, 59.46%; H, 7.59%. Found: C, 59.88%; H, 7.63%

[0014]例3: [Cp'Sm(OAr)]: (Ar=2,4,6-tri-te ri-Bu-CaHa) (1c)の製造

例 1 と同様にして錯体(1c)を96%の収率で役た。U-型チ ューブに充填した (Cp'):Sm(THF):のトルエン溶液中に ArOH のトルエン溶液をゆっくりと拡散させることによ り、X級回折に好適な暗緑色の結晶が得られた。 m.p. 2 72.0-272.5℃

'H NMR (C.D. 22℃) δ 34.40 (s. 36H, ortho-1Bu).

(4)

10 (s, 30H, C. Me.)

Anal. Calcd for Cs. H. a O. Sm.: C, 61.48%; H, 8.11%, Found: C, 61.33%; H, 8.20%

結晶データー

a = b = 32.435 (3); c = 13.193 (2) Å

 $\alpha = \beta = 90^{\circ}$: $\gamma = 120^{\circ}$

「w=1094.12. 三方晶系;空間群: R-3 (No. 148), V =12 019 (3) Å³, Z=9, Dcalcd=1.36 g cm⁻³

[0015] 例4:Cp Sm(OAr)(HMPA): (Ar=2,6-di-te rt-Bu-C.H.) (2a)の製造

例1で得た錯体(la, 98 mg, 0.1 mmol) の THF溶液 (5 ml) にHMPA (70 μl, 0.4 mmol)を加えると暗褐色の溶液 が得られた。この溶液を室温で1時間攪拌した後、溶媒 の一部を減圧留去して溶液を濃縮し、エーテルを積層し て褐色結晶を析出させた (160 mg, 0.188 mmol, 収率94 %)。m.p. 260-262℃. トルエン中で (Cp),Sm(THF),と ArOHとを反応させ、その反応液中に2当量のHMPAを加え ることによっても同様に錯体(2a)が得られた。

'H NMR (C.D., 22°C) δ 5.12 (s, 15H, C.Mc.), 4.15 (brs. 36H, NMe), 3.07(1, J=7.7 Hz, 1H, para-C₆H₂), 20 2.81 (s, 18H, 1Bu), 2.51 (d, J=7.7 Hz, 2H, meta-C₆ H ,)

Anal. Calcd for C: H: N: O: P: Sm: C, 50.91%; H, 8.54 %; N, 9.89%, Found: C,50.80%; H, 8.41%; N, 10.01% [0 0 1 6] 69 5 : Cp' Sm(OAr) (HMPA): (Ar=4-Me-2.6di-tert-Bu-C.H.) (2b) の製造

例2で得た錯体(1b)を4当量の HMPA と反応させること により、例4と同様にして錯体(2b)が92%の収率で得ら れた。また、トルエン中で (Cp), Sm(THF), とArOHとを 反応させ、その反応被中に2当量の HMPA を加えること 30 によっても同様に錯体(2b)が得られた。

'H NMR (C_s D_s, 22°C) δ 5.26 (s, 15H, C_s Me_s), 4.20 (brs, 36H, NMe), 2.76(s, 18H, tBu), 2.24 (s, 2H, C 4 H₂), 0.42 (s, 3H, Me).

[0017] 例6:Cp Sm(OAr)(HMPA): (Ar=2,4,6-tri -tert-Bu-CoHz) (2c) の製造

例3で得た錯体(1c)を4当量の HMPA と反応させること により、例4と同様にして錯体(2c)が90% の収率で得ら れた。m.p. 225-227℃. また、トルエン中で (Cp), Sm MPA を加えることによっても同様に錯体(2c)が得られ た。

'H NMR (C₄D₄, 22°C) δ 5.24 (s, 15H, C₅Me₅), 4.29 (brs, 36H, NMc), 2.73(s, 18H, ortho-tBu), 2.38 (s, 2H, C₆ H₂), -0.44 (s, 9H, para-tBu)

Anal. Calcd for C4. He. N. O. P. Sm: C, 53.06%; H, 8.91 %; N, 9.28%, Found: C,53.36%; H, 8.84%. N, 9.31% [OO18] 例7: [Cp' Sm(OAr) Cp' K(THF):]. (Ar= 2.6-di-tert-Bu-C, H,)(4a)の製造

例1で得た錯体(1a, 982 mg, 1 mmol)の褐色 THF溶液(1 0 ml) をCp'K (348 mg. 2 mmol)の THF懸濁液 (2 ml) 10 に加えると直ちに緑色の溶液が得られた。この溶液を室 温で5時間提拌すると暗緑色の溶液となった。この溶液 を濾過して遮液を減圧濃縮し、トルエンを加えて錯体(4 a)を結晶として得た (1376 mg, 1.70 mmol, 収率85%)。 m. p. 263-264℃

Anal. Calcd for C4: H4: 0: KSm: C, 62.32%; H, 8.34%, Found: C, 62.39%; H, 8.41%

[0019]例8: [Cp' Sm(OAr) Cp' K(THF):]. (Ar =4-Me-2,6-di-tert-Bu-C.H:) (4b) 及び [Cp Sm(OAr) Cp K(THF):]。(Ar=2,4,6-tri-tert-Bu-CaH:)(4c)の製

例7と同様にして例2で得た錯体(1b)及び例3で得た錯 体(1c)から、それぞれ錯体(4b)及び錯体(4c)を82% 及び 80% の収率で得た。 錯体(4b) m.p. 178-180 ℃ (分解後 に赤色固体となり 300℃までその状態が維持された) Anal. Calcd for C4: H6: 0: KSm: C, 62.72%; H, 8.45%. Found: C, 63.09%; H, 8.27%

錯体(4c) m.p. 273-274 ℃.

Anal. Calcd for C4. H1. O3 KSm: C, 63.83%; H, 8.73%, Found: C, 63.69%; H, 8.67%

【0020】例9:スチレン及びエチレンの共重合 100 mlのフラスコ中に、例2で得た錯体(1b, 0.1 mmo 1)、トルエン(4 ml)、及びスチレン(6 ml)を加え、常 圧でエチレンを加えて5分間攪拌した後、フラスコを密 閉してさらに12時間攪拌を続けることにより、スチレン 及びエチレンの共重合体が得られた(0.4 g)。PS/PE=5/ 1. Mw = 24381. Mw/Mn = 2.48.

[0021]

【発明の効果】本発明のサマリウム錯体はエチレン及び スチレンの共重合などの有機反応の触媒として利用する (THF),とArOHとを反応させ、その反応被中に2当量の H 40 ことができるほか、他の有用な二価サマリウム錯体の製 造用原料として用いることもできる。

